

ISTRUZIONI PER LA VERNICIATURA DEL MARMORESINA®

Il Marmoresina® si può verniciare in due modi:

Con tinta al quarzo da esterno, dello stesso tipo del fabbricato,

- Carteggiare la superficie con macchinetta elettrica a carta abrasiva, per ottenere una superficie ruvida sulla quale faccia presa il fissativo.
- Pulire bene la parte carteggiata, anche con acqua aspettando però che si asciughi prima di procedere alla mano di fissativo.
- Nr. 1 'stesura/mano' di fissativo
- Nr. 2/3 'stesure/mani' di vernice al quarzo

Con smalto Poliuretano, qualsiasi tinta Ral opaco

- Carteggiatina, leggera con scotch-brite. Pulire bene la superficie, eventualmente anche con straccio ruvido imbevuto di diluente alla nitro. Aspettare che la superficie si asciughi.
- Nr. 1° 'mano', mescolare nr. 1 kg di smalto con apposito catalizzatore kg. 0.4, e kg. 0.250 di diluente poliuretano.
- Se non è sufficiente una mano
- Nr. 2° mano, dopo circa 10/15 minuti, prima che si asciughi la 1° mano, mescolare nr. 1 kg di smalto con apposito catalizzatore kg. 0.4, e kg. 0.350 di diluente poliuretano.
- La verniciatura può essere fatta solo a spruzzo ugello diam. mm. 1.9/2.0, pressione 3 / 4 atmosfere
- Con un kg. 2 mani di smalto si coprono mq. 3 c.a di superficie.